



# B e l f i o r e

1978

## Rasante di Finitura **EB 7.2**

### • **COMPOSIZIONE**

EB 7.2 è un rasante di finitura a base di calce idrata, cemento, sabbie classificate (granulometria 0,5mm) , ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione.

### • **IMPIEGO**

Viene usato per rifinire intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, limitando maggiormente l'evidenziarsi di micro cavillature. Essendo idrofugato conferisce protezione all'intonaco, prevenendo e limitando il degrado.

### • **PREPARAZIONE DEL FONDO**

La superficie da intonacare deve essere libera da polveri e sporco. Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

### • **LAVORAZIONE**

Impastare con circa 6/6.5 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg di prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina intonacatrice in continuo. L'impasto dovrà risultare completamente omogeneo, privo di grumi.

Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica su supporto umido. L'applicazione viene fatta in due mani con attesa di circa 60 minuti tra la 1° e la 2°, (fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura).

La stesura del prodotto avviene con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. La finitura avviene con la spatola di plastica con movimenti circolari o con frattazzo di spugna. Su intonaci di fondo irregolari consigliamo, onde assicurare un migliore effetto estetico, l'applicazione di due strati di materiale.

### • **AVVERTENZE**

L'intonaco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione, poiché l'indurimento dell'intonaco si basa sulla presa aerea della calce, la temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per il buon indurimento della malta.

Durante la stagione estiva, su superfici esposte al sole, si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno dopo l'applicazione.

Pitture, rivestimenti, tappezzerie, ecc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione

e stagionatura degli intonaci.

E' necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

- **STOCCAGGIO**

Sacchi in polietilene da 25 kg

In pallet da 50 sacchi

Secchio da 10 kg

In pallet da 25 secchi

L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili a tutt'oggi.

I dati riportati si riferiscono a prove su basi con caratteristiche idonee alla messa in opera del prodotto; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di utilizzo.

F R A N . C A L . S N C

CONTRADA SAVUTO, 88040, MARTIRANO (CZ)

TEL. 0968.99784 - CEL. 338.9240748 – 340.9142613

- [info@calcebelfiore.it](mailto:info@calcebelfiore.it) - [www.calcebelfiore.it](http://www.calcebelfiore.it) - P.iva 00575960794