



Belfiore

1978

GE 47.16

- **COMPOSIZIONE**

è un intonaco di finitura a base di calce idrata, cemento, sabbie classificate con struttura quarzifera (granulometria 1,2 mm) , ed additivi specifici per migliorarne la lavorabilità e l'adesione.

- **IMPIEGO**

Viene usato per rifinire intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi.

- **LAVORAZIONE**

La superficie da intonacare deve essere libera da polveri e sporco. Inumidire prevalentemente gli intonaci di fondo . Impastare con circa 6,5/7 litri di acqua per 25 kg di prodotto. Si consiglia di utilizzare agitatore a frusta a basso numero di giri. L'impasto dovrà risultare completamente omogeneo e privo di grumi.

La stesura del prodotto avviene con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale su supporto umido. La finitura avviene con la spatola di plastica con movimenti circolari o con frattazzo di spugna. Su intonaci di fondo irregolari consigliamo, onde assicurare un migliore effetto estetico, l'applicazione di due strati di materiale.

- **AVVERTENZE**

L'intonaco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione, la temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per il buon indurimento della malta. Durante la stagione estiva, su superfici esposte al sole, si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno dopo l'applicazione. Pitture, rivestimenti, tappezzerie, ecc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione e stagionatura degli intonaci. E' necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. Quando il prodotto viene impiegato fuori dal nostro diretto controllo, ne si limita la responsabilità alla sola qualità.

- **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Tenere fuori dalla portata di bambini.

Proteggere occhi e pelle da eventuali spruzzi; lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

Non disperdere nella canalizzazione, acque o terra.

- **STOCCACCIO**

❖ Disponibilità colori: Bianco Grigio

Sacchi da 25 kg

Si consiglia di conservare il prodotto in luoghi asciutti e in assenza di umidità.

L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso improprio.

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili a tutt'oggi.

I dati riportati si riferiscono a prove su basi con caratteristiche idonee alla messa in opera del prodotto; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di utilizzo.

F R A N . C A L . S N C

CONTRADA SAVUTO, 88040, MARTIRANO (CZ)

TEL. 0968.99784 - CEL. 338.9240748 – 340.9142613

info@calcebelfiore.it - www.calcebelfiore.it - P.iva 00575960794